



## Technisches Datenblatt

# Flexokork<sup>®</sup>

### Beschreibung:

Presskork aus feinkörnigen Korkgranulat mit Hautleimbindung.

Spezifisches Gewicht	0,30 – 0,40 g/cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	min. 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Zusammendrückung n. ASTM F36, Meth. F	23 – 40 %
Rückfederung n. ASTM F36, Meth. F	min. 65 %
Biegefaktor in Sohlenrichtung	max. 2

Stand Oktober/2008 – unterliegt keinem Änderungsdienst

Die vorstehenden technischen Daten gelten für das Material im Anlieferzustand ohne Zusatzbehandlung.

### Lagerempfehlung:

Wir empfehlen, unsere Materialien in Räumen mit ca. 18 – 22 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 – 60 % zu lagern und vor UV-Licht zu schützen. Gegebenenfalls sollten die Platten zusätzlich in PE-Folie eingeschlagen werden, um bei längerer Lagerzeit das Risiko einer Austrocknung und Nachhärtung zu minimieren.