



## Technisches Datenblatt

# N 6500

### Beschreibung:

Mittelharter Gummikork mit sehr guter Biegefähigkeit.

Spezifisches Gewicht	0,70 – 0,95 g/cm <sup>3</sup>
Shore Härte A	60 – 80
Zugfestigkeit	min. 1,5 MPa
Zusammendrückung n. ASTM F36, Meth. B	18 – 35 %
Rückfederung n. ASTM F36, Meth. B	min. 80 %

Stand Oktober/2008 – unterliegt keinem Änderungsdienst

Die vorstehenden technischen Daten gelten für das Material im Anlieferzustand ohne Zusatzbehandlung.

### Lagerempfehlung:

Wir empfehlen, unsere Materialien in Räumen mit ca. 18 – 22 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 – 60 % zu lagern und vor UV-Licht zu schützen.