



Technisches Datenblatt

TPE 240M50.1

Beschreibung:

Thermoplast mit mittelfeinem Korkgranulat.

Spezifisches Gewicht	0,45 – 0,60 g/cm ³
Shore Härte A	65 – 80
Zugfestigkeit	min. 2,0 MPa
Zusammendrückung n. ASTM F36, Meth. B	25 – 40 %
Rückfederung n. ASTM F36, Meth. B	min. 80 %

Stand Oktober/2008 – unterliegt keinem Änderungsdienst

Die vorstehenden technischen Daten gelten für das Material im Anlieferzustand ohne Zusatzbehandlung.

Lagerempfehlung:

Wir empfehlen, unsere Materialien in Räumen mit ca. 18 – 22 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 – 60 % zu lagern und vor UV-Licht zu schützen.