

Produktdatenblatt 92
Oberstoff X-Static 189-FS32003
mit antistatischer, durchschlaghemmender
Beschichtung

Oberstoff:	PET-Wirkware mit eingewirkten, silberummanteltem Spezialgarn
Beschichtung:	antistatisches Polyurethan
Schichtstärke:	ca. 130 – 150 μ
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">⇒ antistatisch⇒ antibakteriell⇒ fungizid⇒ durchschlaghemmend gegenüber eingesetzten Klebstoffen⇒ Funktionen des Oberstoffes ohne zusätzliche chemische Präparationen sondern durch Einsatz von hochwertigem, massiven Silber⇒ elektrischer Durchgangswiderstand: $\approx 5 \times 10^5 \Omega$⇒ elektrischer Oberflächenwiderstand: $\approx 5 \times 10^5 \Omega$

Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten. Das Datenblatt kann nicht als verbindliches Vertragsdokument herangezogen werden. Die Eignung unserer Produkte ist für den jeweiligen Zweck vom Verarbeiter selbst zu prüfen.